



لاران صنعت

ارائه دهنده برترین برندهای

صنعت آسانسور



+98-21-38954



+98-21-22000857



info@laransanat.com



www.laransanat.com

laransanat

PFEIFER
DRAKO

سیم بکسل فایفردراکو



PFEIFER DRAKO

پیشرو در صنعت سیم بکسل های فولادی آسانسور

گروه صنعتی فایفر از سال ۱۸۱۰ میلادی با عنوان Pfeifer Seil-und Hebetechnik GmbH پا به عرصه تولیدات صنعتی از جمله صنایع دریایی، پل سازی و غیره نمود.

تأسیس برند

1928

● از سال ۱۹۲۸ میلادی با هدف تولید محصولاتی با دوام و ایمن شروع به تولید سیم بکسل نمود و با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و منحصر به فرد و همچنین رعایت استانداردهای جهانی پس از گذشت سال ها تبدیل به یکی از برترین برندهای جهانی در صنعت آسانسور گردید.

گسترش جهانی

● فایفر دراکو با شبکه گسترده ی نمایندگی ها به بیش از ۵۰ کشور جهان خدمات ارائه می دهد و در پروژه های بین المللی از جمله برج خلیفه امارات، شانگهای چین، مرکز تجارت جهانی نیویورک، برج ایفل پاریس، برج تایپه ۱۰۱ تایوان، برج جهانی لوته در سئول کره جنوبی ... و سیستم های حمل و نقل پیشرفته جایگاهی ویژه دارد.

نوآوری مداوم

● در طی یک قرن تولید، موفق به کسب چندین رکورد قابل توجه و دستاوردهای فنی در این حوزه گردید از جمله:

■ طولانی ترین سیم بکسل جهان از قله اورست تا اعماق دریا

■ سیم بکسل های با ظرفیت بالا جهت مقاومت در برابر کشش و سایش استفاده شده در: پروژه های مطرح جهانی از جمله برج خلیفه و برج شانگهای.

■ اولین سیم بکسل با پوشش ضد خوردگی در صنعت معدن جهت مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی و مواد شیمیایی.

● شرکت لاران صنعت پویا با افتخار وارد کننده و ارائه دهنده محصولات فایفر دراکو در ایران است.

این همکاری امکان دسترسی مشتریان ایرانی به یکی از برترین برندهای دنیا را فراهم کرده و تضمینی برای کیفیت، ایمنی و قیمت رقابتی محصولات در بازار داخلی است.

با انتخاب محصولات فایفر دراکو از طریق شرکت لاران صنعت پویا به بالاترین سطح از کیفیت در پروژه های آسانسوری دست خواهید یافت.





DRACO 300 T - 300 TX.
DRACO 375 T, (IWRC)

طناب های هسته فولادی ۹ رشته

DRACO 300 TP (IWRC)

طناب های هسته فولادی ۹ رشته دو موازی

DRACO 375 T (IWRC)

طناب های هسته فولادی ۹ رشته سنگین

DRACO 250 T (IWRC)

طناب های هسته فولادی ۸ رشته

DRACO 210 TFS - 210TF (SWRC)

















طناب های ۸ رشته استیل و هسته فیبر

DRACO 8x19 NFC, (FC) (IWRC)

طناب های ۸ رشته با هسته فیبر طبیعی


DRACO 8x19 NFC, (FC) (IWRC)

طناب های ۸ رشته با هسته فیبر طبیعی



PFEIFER DRAKO


8x19 S - FC



DARKO 8x19 S - FC

Nom. Rope - $\varnothing$	Minimum breaking strenght F_{min}	Lenght mass	Metallic cross section
mm	1570 and 1370/1770	approx. kg/100 m	approx. mm ²
8.0	30.4 kN	21.5	22.5
9.0	38.4 kN	27.3	28.4
9.5*	42.8 kN	30.4	31.7
10.0	47.4 kN	33.7	35.1
11.0	57.4 kN	40.7	42.5
12.0	68.3 kN	48.5	50.6
12.6	75.3 kN	50.4	58.3
13.0	80.2 kN	56.9	59.3
14.0	93.0 kN	66.0	68.8
15.0	107.0 kN	75.7	79.0
16.0	121.0 kN	86.1	89.9
18.0*	154.0 kN	109.0	114.0
19.0*	171.0 kN	121.0	127.0

8x19 W - FC




DARKO 8x19 W - FC

Nom. Rope - $\varnothing$	Minimum breaking strenght F_{min}	Lenght mass	Metallic cross section
mm	1570 and 1370/1770	approx. kg/100 m	approx. mm ²
8.0	31.6 kN	22.2	23.4
10.0	49.4 kN	34.7	36.5
11.0	59.7 kN	42.0	44.2
12.0	71.1 kN	50.0	52.6
13.0	83.4 kN	58.6	61.7
16.0	126.0 kN	88.8	93.5



PFEIFER DRAKO


8x19 S - IWRC



DARKO 8x19 S - IWRC

Nom. Rope - $\emptyset$	Minimum breaking strenght F_{min}	Lenght mass	Metallic cross section
mm	1570	approx. kg/100 m	approx. mm ²
8.0*	38.7 kN	25.0	27.9
10.0*	60.5 kN	40.0	43.6
13.0*	102.2 kN	67.0	73.7
16.0*	154.9 kN	100.0	113.5

DRAKO 210 TF



DRAKO 210 TF - IWRC

Nom. Rope - $\emptyset$	Minimum breaking strenght F_{min}	Lenght mass	Metallic cross section
mm	1570	approx. kg/100 m	approx. mm ²
8.0	40.0 kN	24.0	28.1
10.0	61.3 kN	37.8	44.7
11.0	76.1 kN	48.2	55.2

Mount Everest: 8,848 m


Longest PFEIFER rope: 12,400 m



PFEIFER

DRAKO


8x19 W - IWRC



DARKO 8x19 W - IWRC

Nom. Rope - Ø	Minimum breaking strenght F _{min}	Lenght mass	Metallic cross section
mm	1770	approx. kg/100 m	approx. mm ²
8.0*	46.7 kN	27.3	31.4
9.0	58.9 kN	33.5	38.6
10.0	72.7 kN	43.1	48.8
11.0	86.0 kN	51.9	60.2
13.0	126.0 kN	72.8	83.7


DRAKO 250 T



DARKO 250 T

Nom. Rope - Ø	Minimum breaking strenght F _{min}				Lenght mass	Metallic cross section
mm	1370-1770	1570	1770	1960	approx. kg/100 m	approx. mm ²
6.5	-	-	31.5 kN	-	17.9	20.6
8.0	-	43.3 kN	46.6 kN	-	27.3	31.6
9.0	-	54.8 kN	-	-	34.3	40.0
10.0	-	67.7 kN	72.7 kN	-	42.3	49.4

DRAKO 300 T



DARKO 300 T

Nom. Rope - Ø	Minimum breaking strenght F _{min}				Lenght mass	Metallic cross section
mm	1370-1770	1570	1770	1960	approx. kg/100 m	approx. mm ²
8.0	-	42.1 kN	45.0 kN	-	26.1	30.8
8.0	-	53.3 kN	-	-	32.2	38.0
10.0	-	66.0 kN	71.0	-	42.8	49.2
13.0	-	111.6 kN	118.3 kN	-	72.3	84.0

